



Produkt - Information

1K-Kunststoffprimer
Art.-Nr. 20-199-1

Datum
25.06.2015

Spezieller Haftvermittler für Kunststoffe im Automobilbereich.

Farbton	transparent weiß		
Mischungsverhältnis	-		
Härter	-		
Verdünnung	-		
Spritzviskosität bei 20 °C	Lieferform		
Verarbeitung	Spritzdruck	Spritzdüse	Spritzgänge
Luft / Fließbecher	3-4 bar	1,2-1,4 mm	1
Airless / Airmix			
Topfzeit	-		
Schichtstärke / Trockenfilm	3-5 µm, keine dicken Schichten auftragen		
Abluftzeit	ca. 5 min		
Trocknung 20 °C	überspritzbar	staubtrocken	griffest
	ca. 5 min		
<p>Hinweise: Untergründe sorgfältig mit SWIN-Kunststoffreiniger säubern und mit Schleiffließ anschleifen. Unzureichende Vorbehandlung kann zu Haftungsverlust führen. Nicht auf PE anwenden.</p> <p>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: entzündbar</p> <p style="text-align: center;">Nur für den fachmännischen Gebrauch bestimmt.</p>			